

CPJ 45



BONNE OUVRABILITÉ



BONNE RÉSISTANCE



**DÉGAGE UNE FAIBLE
CHALEUR**

Holcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46



CPJ 45

CIMENT GRIS ADAPTÉ À TOUTES LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION

Ciment gris, composé au minimum de 65% de clinker, au maximum de 35% d'autres constituants (hors gypse)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

CPJ45 répond aux exigences de la norme NM 10.1.004

Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme NM 10.1.005

PRODUIT DE CLASSE 55	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 7J	>20 Mpa
RC 28J	>32 Mpa

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

CPJ 45 vrac un ciment gris multi-usages conçu pour :

- Les structures porteuses: voille, poteaux, poutres
- Les dallages
- Les travaux divers de voirie
- les bétonnages en grande masse

AVANTAGES DU PRODUIT

CPJ 45 vrac votre produit multi-usages :

- Multi-usage, spécialement pour les applications du bâtiment
- Convient parfaitement pour les bétons armés
- Dégage une faible chaleur d'hydratation

DISPONIBILITÉ

• Usines

Oujda, Nador, Tétouan, Fès,
Meknès, Settat, Bouskoura,
Agadir et Laâyoune.

•Dépôts

Marrakech, Inzegane

CONDITIONNEMENT



Produit livré en vrac, en camion-citerne

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.



Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.



Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs

Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite