

CPJ 55



DURABILITÉ AMÉLIORÉE



**MEILLEUR ASPECT
DU BÉTON FINI**



DÉCOFFRAGE RAPIDE

Holcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46



CPJ 55

CIMENT GRIS ADAPTÉ AUX TRAVAUX DE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL.

Ciment gris composé, contenant minimum 65% de clinker et maximum 35% d'ajouts secondaires (hors gypse)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

CPJ 55 répond aux exigences de la norme NM 10.1.004

Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme NM 10.1.005

PRODUIT DE CLASSE 55	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 2J	>12 Mpa
RC 28J	Li>42 Mpa

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

CPJ 55 est conçu pour :

- Les bétons armés fortement sollicités nécessitant des hautes résistances mécaniques à court terme et moyen terme:
 - Fondations : radier, semelles, longrine
 - Élévations: poteaux, poutres, voiles, planchers
- Les ouvrages de génie civil:
 - Plateformes industrielles, aéroports, etc.
 - Ouvrages d'art - Assainissement
- Voieries

AVANTAGES DU PRODUIT

CPJ 55 votre produit pour la confection du béton :

- Très bonnes performances mécaniques à court terme et moyen terme
- Décoffrage rapide des éléments de structures (poteaux / poutres)
- Bonne ouvrabilité

DISPONIBILITÉ

- Usines
Nador

CONDITIONNEMENT



Produit livré en vrac en camion citerne

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.



Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.



Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs

Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite