

TectorPlast 209 Martoub Mix Stucco

Martoub Mix Stucco 208 est un enduit hydrofuge de décoration. Il est destiné aux applications manuelles d'enduit de finition des façades et murs intérieurs.»

Le produit est conforme à la norme EN-998-1, de classe CR CSII – W2

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

- » Produit appliqué sur une première couche du corps d'enduit TectorPlast Martoub Mix Makina (W0 ou W2)
- » Adapté aux façades et murs intérieurs

AVANTAGES DU PRODUIT

- » Finition lisse
- » Facilite d'application
- » Très esthétique et Séchage rapide
- » Produit qui assure la durabilité des ouvrages
- » Produit hydrofuge qui protège de l'infiltration d'eau
- » Préparation en usine et conformité à la norme EN-998-1
- » Gain de temps et de rendement

CONDITIONNEMENT

Disponible en sacs de 25 KG / Palette de 1,6 Tonnes



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

Désignation	UNITÉS	Valeurs
Eau de gâchage	l/sac	5 à 5,5
Masse volumique apparente moyenne (mortier durci)	T/m3	0,75
Masse volumique du mortier frais moyenne	T/m3	1.5
Résistance à la flexion du mortier durci	Mpa	≥1,2
Résistance à la compression du mortier durci	Mpa	≥5
Adhérence du mortier d'enduit durci	N/mm2	≥0,1
Absorption d'eau par capillarité	kg/m2 .min0,5	≤0,2
Température d'application	°C	5°<T<30°

Important : Valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif. Les essais de performances sont faits à l'échelle laboratoire selon la norme EN-998-1.

Produit associé : TectorSpex Solutech Adhésion 904, TectorPlast Martoub Mix Makina W0 152, TectorPlast Martoub Mix Makina W2 160

DISPONIBILITÉ

Nos produits mortiers sont livrés dans tout le royaume
Holcim Maroc 6, Route De Mekka Quartier
Les Crêtes, Bp. 7134
www.holcim.ma



PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS



Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter l'aspiration et l'ingestion du produit. Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau propre et consulter un ophtalmologiste



Porter des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation du produit.



Veiller au respect des règles de sécurité et de circulation.



Veiller au port des chaussures de sécurité pour éviter tout risque de glissement.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES ET GÉNÉRALES

Etape 1 : Préparation du support

- » Avant d'appliquer le produit, enlever toute poussière ou autres particules pouvant détériorer l'adhérence pour rendre ainsi les structures saines.

Etape 2 : Préparation du mélange

- » Dosage en eau : 5 à 5,5 litres par sac de 15 kg.
- » Temps de mélange : 5 min de mélange à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à l'obtention d'une pâte.
- » Homogène, fine, onctueuse et sans grumeaux.

Etape 3: Application

- » Etaler le produit à l'aide d'une taloche d'acier inoxydable pour une épaisseur entre 2 - 3 mm par couche.

Etape 4: Finition

- » Appliquer une couche de finition à l'aide d'une taloche fine et lisse.

Prévoir sur chaque chantier un endroit particulièrement choisi pour le stockage. L'endroit doit être à l'abri des courants d'air.