

PREFA



بريفا
PREFA

✓ إنتاجية أعلى
✓ جفاف أسرع للمنتوجات
✓ لون داكن

HOLCIM

45 كغ

PRISE RAPIDE

MEILLEUR RENDEMENT

TAUX DE CASSE RÉDUIT

Holcim Maroc
6 Route de Mekka, Quartier
les Crêtes Casablanca

Pour toute information, veuillez nous contacter
Tél : 05 22 52 49 72/83
Fax : 05 22 50 44 46

HOLCIM

PREFA

CONÇU POUR LA PRODUCTION DES PETITS ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON

Ciment gris, composé au minimum de 65% de clinker et au maximum de 35% d'ajouts secondaires (hors gypse)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET MÉCANIQUES GARANTIES

Prefa répond aux exigences de la norme marocaine NM 10.1.004

Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme marocaine des essais NM 10.1.005

Produit de classe 55	Valeurs limites garanties par la norme nm 10.1.004
RC 2J	LI>18
RC 28J	LI>42

DOMAINES D'APPLICATION DU PRODUIT

Préfabriqués en béton comme :

- Les blocs
- Les pavés préfabriqués et hourdis
- Poteaux de clôture et bordures de trottoirs

AVANTAGES DU PRODUIT

PREFA votre produit pour des éléments préfabriqués plus solides.

- Grain sur la productivité grâce au démoulage rapide des éléments préfabriqués dû à sa très haute résistance à jeune âge
- Limitation du taux de casse
- Rendement meilleur grâce à un taux de casse réduit: des éléments plus denses, plus durables, dont les caractéristiques le rendent plus résistant

PROTECTION INDIVIDUELLE ET PREMIERS SOINS

-  Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau.
-  Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré.
-  Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection.

DISPONIBILITÉ

- Usines
Souss, Oujda

CONDITIONNEMENT

Produit livré en sac de 45 kg et sur palette de 1,575 Tonnes Chargement manuel et automatique

CONTRE-INDICATIONS

Ce ciment ne convient pas pour les travaux en milieux agressifs
Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite

